

TECHNISCH BLAD PROTECT IMPREGNEERMIDDEL

voor oa béton ciré Pro, Jura kalkstuc, Metalstuc

1 - component acrylaat impregneer geschikt voor Beton Cire Pro, Jura Kalkstuc en Metalstuc. PROTECT impregneer dient als 1ste beschermlaag van het gestuukte oppervlak ter voorbereiding van een coating. PROTECT impregneer als gebruikt worden als eindafwerking in 1 laag voor een decoratief oppervlak of in 2 lagen voor een buitenruimte zoals terras of buitenmuur.

Beton cire Pro impregneer is een ongekleurde porievullende laag met een verstevigend effect, op water basis en weinig geurhoudend.

De impregneer verhoogt de hechting van diverse (watergedragen) coatings voor binnen en buiten.

Beton cire Pro impregneer versterkt de watervastheid van de stuclaag en regelt de vochtigheidsgraad.

Oppervlakken :

Voor het fixeren van zand-houdende oppervlakken zoals beton en cement. Hecht tevens op kalk- en gips houdende ondergronden.

Voorbereiding :

Het oppervlak dient droog, schoon en solide te zijn.

Verwerking :

Niet aanbrengen bij een temperatuur onder de 8gr. C of boven de 25gr. C

Gebruiksaanwijzing :

Op zuigende ondergronden : 1 of 2 lagen onverdund

Op licht zuigende ondergronden : met 50% water verdunnen

Verdunnen naar gelang de porositeit van de ondergrond.

Droogtijd :

1 a 2 uur (afhankelijk van de porositeit van de ondergrond). 2^e laag mogelijk na 4 tot 6 uur.

Rendement : 17 – 20 m2 per liter afhankelijk van de porositeit van de ondergrond.

Aanbrengen : met roller, kwast of spons.

Indien schuim of strepen ontstaan tijdens aanbrengen direct met vochtige doek nawrijven om strepen/vlekjes te voorkomen.

Rendement :

Binnen gebruik, 1 liter onverdund ± 20 m² . Buiten gebruik, 1 liter onverdund ± 10 m² (2 lagen)

Veiligheid:

dit product is op waterbasis en niet schadelijk voor de gezondheid. Buiten bereik van kinderen houden. Bij aanraking met de ogen direct met veel water spoelen. Eventuele vlekken en materieel schoonmaken met water.

Schoonmaken :

direct met water

Formaat :

0,25/0,5/1 liter

Opslag :

Minimaal 1 jaar houdbaar indien droog en vorstvrij bewaard (en tussen de 5 en 25 graden C.)

Viscositeit :

Licht flexibel

Gewicht :

1,03 +/- 0,1 g/cm³

pH waarde :

8,5 +/- 0,7

Vaste stoffen :

32 +/- 1%

Oplosmiddelen gehalte :

CE : Gelimiteerde waarde CE pour le

Contenu COV (DecoPaint)

Het product is gecategoriseerd in A / h:

50 g/l (2007) / 30 g/l (2010).

Het product bevat :

12g/l COV

Zwitserland:

1% VOC /COV /kg

Aspect :

Mat

Bindmiddelen :

Acrylaten en alkyden 'korte keten'.

Toxiciteitsklasse:

Buiten toxiciteitsklasse. Niet brandbaar en geeft geen damp af die schadelijk is voor de gezondheid.

Transport:

Gratis ADR, geen gevaarlijke goederen.

Afvalverwerking :

Bevat geen gechloroerde oplosmiddelen of lood- en chroompigmenten. WVS-Code 1610 (vloeistof) resp. 1630 (na uitharding).

Opmerkingen

Dit blad is louter informatief en vrijblijvend. De bovenstaande gegevens komen overeen met de huidige stand van zaken en onze ervaring. Wij garanderen het geval van toepassing niet en wijzen alle aansprakelijkheid daarvoor af. Dit in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit een defect. Wij wijzen alle verantwoordelijkheid af voor het overleg van onze medewerkers. Onze medewerkers voeren feitelijk uitsluitend een informatieactiviteit uit die tot niets verplicht is. Het toezicht van de werkzaamheden, het naleven van de verwerkingsrichtlijnen en het naleven van erkende technische regels behoren tot de verantwoordelijkheid uitsluitend aan de verwerker, ook als onze medewerker tijdens de verwerking ter plaatse was. Afhankelijk van de technische ontwikkelingen kunnen wijzigingen worden aangebracht. De nieuwe versie van deze documentatie informatie is geldig. In bijzondere gevallen kunt u aparte technische documentatie aanvragen.

CREAREV LINIE:

Schweiz / Deutschland : ASB TRADE GmbH, Chamerstrasse 44, CH-6331 Hünenberg, Tel. +41 (0)41 783 29 10, info@asb-gmbh.ch

France : ASB TRADE France Sarl , Villa Celony, 1075 Rue d'Avignon, F-13090 Aix en Provence, Tel +33 (0)6 16 16 53 36

CREAREV by ASB TRADE GmbH